



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Off nl gungsschrift
⑩ DE 197 17 645 A 1

⑳ Aktenzeichen: 197 17 645.3
㉔ Anmeldetag: 25. 4. 97
㉕ Offenlegungstag: 29. 10. 98

㉕ Int. Cl.⁶:
C 09 K 21/00
C 08 K 9/02
C 08 K 7/14
C 08 L 83/04
H 01 B 7/28
H 01 B 3/46
// C08K 3/20,3/26,
5/09

DE 197 17 645 A 1

㉗ Anmelder:
Dätwyler AG, Altdorf, CH

㉘ Vertreter:
von Samson-Himmelstjerna und Kollegen, 80538
München

㉚ Erfinder:
Strauß, Jürgen, Dipl.-Ing., Schattdorf, CH; Bayard,
Konstantin, Schattdorf, CH; Walker, Rudolf,
Bürglen, CH; Dittli, Beat, Altdorf, CH; Bissig, André,
Unterschächen, CH; Klein, Uwe, 40229 Düsseldorf,
DE


㉞ Entgegenhaltungen:
DE 44 37 596 A1
DE 33 36 089 A1
DE 92 16 599 U1

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

㉙ Flammwidrige Zusammensetzung zur Herstellung von elektrischen Kabeln mit Isolations- und/oder Funktionserhalt

㉚ Die Erfindung betrifft eine keramisierbare flammwidrige Zusammensetzung, die mindestens ein siliziumorganisches Polymer, mindestens einen keramisierenden Füllstoff, mindestens eine schmelzende und wiedererstarrende, keramisierende oder kristallisierende, mineralische Komponente, die bei einer im Vergleich zur Sintertemperatur des keramisierenden Füllstoffs niedrigeren Temperatur schmilzt, sowie gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe umfaßt. Diese Zusammensetzung eignet sich besonders zur Herstellung von Brandsicherheitskabeln mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, aber auch von Verbindungsmuffen, Verteilerdosen und Brandschutzverkleidungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes.



DE 197 17 645 A 1

Die Erfindung betrifft Zusammensetzungen bzw. Compounds zur Herstellung von Brandsicherheitskabeln mit Isolations- und/oder Funktionserhalt. Die Erfindung betrifft ferner Brandsicherheitskabel mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, die unter Verwendung solcher Zusammensetzungen bzw. Compounds hergestellt sind.

Brandsicherheitskabel sind elektrische Kabel, die auf Grund ihrer Konstitution auch im Brandfall unter anderem über einen begrenzten Zeitraum funktionsfähig bleiben und eine Brandfortleitung in Gebäuden über das Kabel verhindern sollen. Der Erhalt der Funktionsfähigkeit besonders relevanter Stromkreise ist von höchstem Interesse, um ausreichende Rettungs- und Bekämpfungsmaßnahmen sowie die Schadensbegrenzung an Personen und Sachwerten zu gewährleisten und den Löschmannschaften einen größtmöglichen Erfolg bei der Brandbekämpfung zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen Brandsicherheitskabel derart ausgestaltet sein, daß eine geringe Rauchentwicklung, eine möglichst geringe Brandlast ebenso wie eine geringe Belastung mit toxischen Gasen gewährleistet ist.

Die Kriterien, denen Brandsicherheitskabel genügen müssen, sind in vielen Ländern gesetzlich geregelt. So werden Kabel mit angegebenem Isolationserhalt beispielsweise gemäß dem internationalen Standard IEC 331 oder gemäß VDE 0472 Teil 814 unter Flammereinwirkung mit einer Prüftemperatur von 750°C über einen Zeitraum von 180 Minuten auf Isolationsversagen geprüft. Diese Prüfung erreicht allerdings die Ansprüche der Realität nur in sehr eingeschränkter Weise, da die Temperatur nur ein Kriterium unter vielen in einem wirklichen Brandfall darstellt. Vielmehr muß ein Zusammenwirken sämtlicher Faktoren eines Brandereignisses betrachtet werden, was auch mechanische Beanspruchung und damit verbundene zusätzliche Anforderungen an das Kabel mit einschließt.

Dementsprechend erfordern die deutschen Vorschriften nach DIN 4102 Teil 12 eine weitaus härtere Prüfung. Diese Methode beschränkt sich nicht nur auf den "Labormaßstab", sondern verlangt die Prüfung eines kompletten Kabelsystems unter annähernd realistischen Bedingungen in einem Prüfstand von mindestens 3 m Länge. Auf diese Weise werden auch andere Einflußfaktoren, wie beispielsweise auf das Kabel wirkende mechanische Kräfte berücksichtigt. Diese können beispielsweise durch Verformungen oder teilweises Versagen des Tragesystems bzw. durch die installationstechnisch bedingte Verlegung der Kabel in Bögen und die damit verbundenen Fixierungen auftreten. Ferner werden auch die Umgebungsbedingungen in die Prüfung mit einbezogen. Außerdem ändert sich die Zusammensetzung der Ofenatmosphäre bedingt durch das Verbrennen einzelner Kabelanteile und anderer im Ofen befindlicher Komponenten, beispielsweise von Zinkbeschichtungen der Tragevorrichtung. Bei der Prüfung nach DIN 4102 Teil 12 wird das Kabel gemäß einer sogenannten Einheitstemperaturzeitkurve (ETK; DIN 4102 Teil 2) über einen Zeitraum von 90 Minuten bei Temperaturen bis 1000°C auf die erforderliche Sicherheit hinsichtlich eines etwaigen Kurzschlusses oder einer Unterbrechung des Stromflusses (Leiterunterbruch) getestet. Ein Funktionserhalt über eine Dauer von wenigstens 90 Minuten bei einer Exposition des Kabels im Ofen bis zu einer Temperatur von 1000°C stellt die höchste Funktionserhaltklasse (E 90) dar. Ein Funktionserhalt dieser Kategorie wird für Kabel beispielsweise in Wasserdruckerhöhungsanlagen zur Löschwasserversorgung, in Lüftungsanlagen in Sicherheitstreppe nräumen, innenliegenden Treppenhäusern, Fahrstühlen und Triebwerksräumen von Feuerwehraufzügen, in Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und in Feuerwehraufzügen gefordert.

Die Verwendung von flammwidrigen Polymercompounds mit Metallhydroxiden, insbesondere Aluminiumhydroxid, als Füllstoffe ist bei Brandschutzkabeln allgemein bekannt. Dabei wird eine möglichst hohe Füllstoffkonzentration angestrebt, um eine maximale Flammenschutzwirkung zu erzielen. Zu diesem Zweck geeignete Polymere stellen beispielsweise Polyolefine, Ethylencopolymere, siliziumorganische Polymere oder Mischungen solcher dar. Im Brandfall sollen diese gefüllten Polymerzusammensetzungen zum einen die Brandausbreitung entlang des Kabels verhindern und zum anderen eine Schutzfunktion der isolierten Adern übernehmen. Flammwidrige Zusammensetzungen, wie sie die DE 44 37 596 bzw. EP 0 708 455 A1 beschreiben, auf der Basis siliziumorganischer Polymere mit keramisierbaren Füllstoffen, denen ein Benetzungsmittel für den Füllstoff, beispielsweise Metallseifen wie Aluminiumseifen, zugefügt wird, entsprechen dem nächsten Stand der Technik und zeigen die bisher größte Flammenschutzwirkung (Funktionserhaltklasse E 90) bei akzeptablem Verarbeitungs- und Kostenaufwand. Das speziell zugefügte Benetzungsmittel hat dabei die Aufgabe, zum einen einen maximalen Gehalt an keramisierendem Füllstoff bei weiterhin einstellbarer Viskosität zu garantieren und zum anderen einen speziellen Ankopplungseffekt zwischen keramisierendem Füllstoff und der Polymermatrix zu gewährleisten.

Weitere flammhemmende thermoplastische Zusammensetzungen mit hoher Füllstoffmenge werden in der EP-A-0 054 424, der EP-A-0 082 407 und der WO 93/2056 beschrieben, die beispielsweise auf der Verwendung von Ethylenvinylacetat und Aluminiumhydroxid basieren und bei der Herstellung feuerbeständiger Kabel u. a. für die petrochemische Industrie eingesetzt werden. Ein Nachteil solcher gefüllten Polymere besteht jedoch im allgemeinen in einer begrenzt andauernden Schutzwirkung, die besonders bei hohen Temperaturen schnell nachläßt und binnen weniger Minuten zu einer Zerstörung sämtlich vorhandener polymerer Strukturen inklusive der Aderisolationen führt. Letztgenannte Materialien erlauben daher keinen Einsatz in Bereichen, in denen bedingt durch besondere Anforderungen ein hoher Funktionserhalt, beispielsweise der Funktionserhaltungsstufe E 90, benötigt wird, so daß sich ihre Verwendung auf Gebiete weniger kritischer Anforderungen beschränkt.

Um im Brandfall einen Isolations- und/oder Funktionserhalt der elektrischen Kabel zu gewährleisten, kommen hochtemperaturfeste Materialien zum Einsatz. In diesem Zusammenhang sind Isolierschichten auf der Basis von Silikafasern bzw. Silikonkautschuk bekannt. Hierbei wird die elektrische Isolatoreigenschaft und Hitzebeständigkeit von Siliziumdioxid (SiO₂) ausgenutzt, welches bei der Verbrennung (Pyrolyse) der siliziumorganischen Verbindungen entsteht. So beschreibt das Deutsche Gebrauchsmuster G 81 09 304 elektrische Kabel, deren von einem Mantel umschlossene Ader eine zweischichtige Isolierung aus einer äußeren Isolierschicht eines thermoplastischen oder elastomeren Isoliermaterials, wie beispielsweise Ethylenvinylacetat, und einer inneren Isolierschicht aus extrudiertem Silicongummi aufweisen.

Ferner beschreibt das Deutsche Gebrauchsmuster G 92 16 599 elektrische Kabel, deren Leiter von einem Silicongummi und einem nicht vernetzten Ethylenvinylacetat als Aderumhüllung umgeben sind; um diese Aderumhüllung ist als Flammbarriere eine Bandierung mit aufgebrachtem Keramikmaterial gewickelt. Aber auch solche Isolationen erlauben keinen Funktionserhalt, der besonders hohen Anforderungen genügt.

Die DE-A-37 13 267 beschreibt flammwidrige Massen auf der Basis von Silikonkautschuk in gießfähiger oder zu einem Elastomer erhärtbarer Form, die feinverteiltes Titandioxid und ggf. Siliziumdioxid, katalytische Mengen von feinverteiltem Platin und eine Löschsubstanz wie Natriumbicarbonat enthalten. Letzteres setzt in dem Elastomer Kohlendioxid als feuerhemmendes Löschgas frei, das das Elastomer unterhalb seiner Zersetzungstemperatur zu einem mechanisch stabilen, mikroporösem Material aufschäumt. Die mechanische Festigkeit der Schaumstruktur wird durch die Anwesenheit des Titandioxids bedingt, das in einer Menge von ungefähr fünf Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteilen Silikonkautschuks vorliegt. Aus solchen Materialien hergestellte elektrisch isolierende Bauteile weisen im Brandfall eine längere Funktionsfähigkeit und eine verbesserte Kriechstromfestigkeit, genügen jedoch noch immer nicht gehobenen Anforderungen.

Aus der DE-A-37 22 755 sind zu Siloxanelastomeren härtbare Massen bekannt, die ein hochviskoses Polydiorganosiloxan, einen verstärkenden Siliziumdioxidfüllstoff, ein Copolymer aus $R_3SiO_{0,5}$ - und SiO_2 -Einheiten, wobei der Rest R beispielsweise für eine Methylgruppe steht, sowie Glimmer und ein Organoperoxid enthalten. Der Anteil des elastomerstabilisierenden Siliziumdioxidfüllstoffs beträgt zwischen 5 und 75 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile Polydiorganosiloxan. Der Glimmeranteil, der eine Verbesserung der Integrität der Isolierung unter Feuerbedingungen bewirken soll, liegt zwischen 85 und 100 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile Polydiorganosiloxan. Zu hohe Mengen an Glimmer, beispielsweise über 220 Gewichtsteilen, führen hingegen zu Schwierigkeiten bei der Verarbeitung und zu schlechteren mechanischen Eigenschaften des gehärteten Elastomers.

Die DE-A-30 08 084 beschreibt Zusammensetzungen, die bei bis zu 700 Gewichtsteilen Polyorganosiloxan bis zu 300 Gewichtsteile eines keramikbildenden Füllstoffs aufweisen. Um nach der Vernetzung der Mischung eine ausreichende Elastizität und Biegsamkeit des Produkts zu gewährleisten, sollte der Füllstoffgehalt 100 Gewichtsteile jedoch nicht überschreiten.

Die US-A-4,288,360 und die US-A-3,862,082 beinhalten zu Silikonkautschuken härtbare, flammwidrige Massen auf der Basis von Polyorganosiloxanen mit anorganischen, beispielsweise oxidischen Füllstoffen wie Titandioxid, die als Verstärkungsmaterialien fungieren. Die maximal erreichbaren Füllstoffkonzentrationen ermöglichen einerseits noch keinen ausreichenden Funktionserhalt unter extremen Bedingungen, andererseits weisen die resultierenden gefüllten Polyorganosiloxanmassen für eine Handhabung unter Normalbedingungen noch unzufriedenstellende mechanische Eigenschaften auf.

Den größten Anwendungsbereich, insbesondere bei hohen brandtechnischen Anforderungen, finden unmittelbar auf dem Leitungsdraht aufgebrachte Glimmerbandierungen. Dabei werden für den Funktionserhalt gemäß B 90 bisher ausschließlich Kabel dieser Art eingesetzt, wobei die Glimmerbandierung meist in Verbindung mit den oben beschriebenen hochgefüllten Polymeren oder mit anderen zusätzlichen keramischen Werkstoffen Verwendung finden. So beschreibt die DE-A-41 32 390 elektrische Kabel mit Funktionserhalt, in denen zur Isolierung der einzelnen Leiter eine Isolierschicht vorgesehen ist, die aus zwei Lagen eines mit Glimmer beschichteten Glasgewebebandes und einer dazwischen angeordneten dünnen Schicht eines hochtemperaturfesten Keramikklebers besteht. Die US-A-5 227 586 beinhaltet ebenfalls bis zu Temperaturen von 1000°C beständige flammwidrige elektrische Kabel, in denen sich die von einem Isoliermaterial wie Silikonkautschuk umgebenen elektrischen Leiter in einer Hülle aus zwei übereinander aufgebrachten Flammbarriereschichten, beispielsweise Glimmerschichten befinden. Ferner beschreibt die CH-A-683 213 elektrische Kabel mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, in denen die einzelnen Adern mit einer im wesentlichen aus Glasfaserband und Glimmerplättchen bestehenden ersten Bandagierung umhüllt sind. Diese Bandage ist mit einer Isolierung aus halogenfreiem Polymer versehen, die schließlich von einer zweiten Bandagierung aus Glasgarn umgeben ist.

Ein großer Nachteil an der Verwendung von Glimmerbandierungen in Brandschutzkabeln liegt in den damit verbundenen hohen Kosten begründet. Desweiteren sind auch Glimmerbandierungen auf elektrischen Leitern nur begrenzt temperaturbeständig und gegenüber mechanischen Beanspruchungen nur bedingt stabil. Mit steigenden Anforderungen müssen daher speziell geeignete Glimmertypen und zunehmende Schichtdicken eingesetzt werden. Ein weiterer Nachteil besteht in der Verwendung von zur Fixierung dienenden, meist nicht hochtemperaturfesten Harzen und Bindemitteln zwischen Glimmerpartikeln und Glasgewebetragern. Viele andere keramische Werkstoffe weisen zudem häufig keine über das Temperaturband geforderte ausreichende elektrische Durchschlagsfestigkeit auf und bilden aufgrund hoher Kosten ebenfalls keine preiswerte Alternative. Aus genannten Gründen besteht ein großer Bedarf an weiteren Materialien bzw. Materialzusammensetzungen, die die Herstellung von hohen Sicherheitsanforderungen genügenden Brandschutzkabeln zu einem akzeptablen Preis erlauben. Zudem erschweren die diversen Bandierungen im Kabel die Handhabung bei der Kabelmontage, namentlich beim Abmanteln und Anisolieren der Kabelenden. Der Aufwand für die Kabelmontage steigt mit zunehmender Zahl an Beförderungen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein kostengünstiges, im Vergleich zu obengenannten Materialien in geringerer Schichtstärke und damit bei verbesserter Effizienz verwendbares und problemlos zu verarbeitendes Material zur Verfügung zu stellen, das sich insbesondere zur Herstellung von elektrischen Kabeln mit hohem Isolations- und/oder Funktionserhalt eignet, aber auch Anwendungen im vorbeugenden Brandschutz allgemein, wie für Brandschutzverkleidungen, hervorragend ermöglicht. Weiter soll das Material auch bei üblichen Gebrauchstemperaturen ausgezeichnete mechanische Eigenschaften aufweisen.

Diese Aufgabe wurde durch eine Zusammensetzung nach Anspruch 1 gelöst, einer keramisierbaren flammwidrigen Zusammensetzung, enthaltend mindestens ein siliziumorganisches Polymer, mindestens einen keramisierbaren Füllstoff und mindestens eine schmelzende und wiedererstarrende oder schmelzende und keramisierende oder schmelzende und kristallisierende, mineralische Komponente, die bei einer im Vergleich zur Sintertemperatur des keramisierbaren Füllstoffs niedrigeren Temperatur schmilzt, und gegebenenfalls weitere Hilfs- und Zusatzstoffe (Anspruch 1).

Gegenstand der Erfindung sind ferner elektrische Adern oder Kabel mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, aber auch Anwendungen im vorbeugenden Brandschutz allgemein, wie Brandschutzverkleidungen, Verteilerdosen oder Verbindungs-muffen, die wenigstens einen Bestandteil auf der Basis dieser keramisierbaren Zusammensetzung enthalten.

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß in bekannten Zusammensetzungen im Brandfall oft ein kritischer Temperaturbereich zwischen der destabilisierenden Zersetzung der siliziumorganischen Polymerstruktur und stabilisie-

renden Sinterungsvorgängen der Füllstoffkomponenten beobachtet wurde, währenddessen kein optimaler Schutz gegeben ist. Durch die erfindungsgemäße Zusammensetzung wird dieser Temperaturbereich minimiert.

Die hohe mechanische Festigkeit der flammwidrigen Zusammensetzungen, welche für einen ausreichend hohen Isolations- und/oder Funktionserhalt im Brandfall verantwortlich ist, wird nach bewährtem Prinzip eines mit Benetzungsmittel versehenen Compounds erreicht. Das beim Verbrennen des siliziumorganischen Polymers bzw. im Compound frei vorliegende Siliziumdioxid (SiO_2) reagiert mit dem/den keramisierenden Füllstoff/en in einer Sinterungsreaktion, die elektronenmikroskopischen Untersuchungen zufolge in Form einer Randschichtensinterung der normalerweise pulverförmig vorliegenden Substanzen abläuft. Der oben beschriebene kritische Temperaturbereich zwischen der destabilisierenden Zersetzung der siliziumorganischen Polymerstruktur und dem Einsetzen erster stabilisierender Sinter- und Keramisierungsvorgänge, währenddessen keine maximale Stabilität der Zusammensetzung erreicht wird, kann erfindungsgemäß durch den neuartigen Zusatz mindestens einer schmelzenden und wiedererstarrenden bzw. keramisierenden oder kristallisierenden, mineralischen Komponente mit einem im Vergleich zur Sintertemperatur des keramisierenden Füllstoffs niedrigeren Schmelzpunkt, z. B. ein sogenanntes Glas oder ein "Ton", deutlich reduziert werden. Das Funktionsprinzip beruht auf einer Verschiebung der Reaktions- und Verfestigungsmechanismen zu niedrigeren Temperaturen, die vom Erweichungspunkt der Glas- oder Tonkomponente abhängt. Damit ist eine Steigerung der Plastizität und Verbesserung des Rißbildungs- bzw. Rißfortschrittsverhaltens verbunden. Insbesondere können auch durch eine geeignete Wahl von zwei oder mehreren "Gläsern" und/oder "Tonen" die flammwidrigen Eigenschaften in dem oben beschriebenen kritischen Temperaturbereichen weiter verbessert werden.

Unter einem "Glas" versteht man im Sinne der vorliegenden Erfindung eine ohne Kristallisation erstarrte Schmelze, deren Atome zwar eine Nah- aber keine gerichtete Fernordnung aufweisen. Zu ihrer Bildung kommt es in der Regel dann, wenn die Geschwindigkeit der "Kristallkeimbildung" in einer Schmelze unterhalb ihres Schmelzpunktes, verglichen mit der Abkühlgeschwindigkeit des geschmolzenen Stoffes, klein ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Zusammensetzung ein Benetzungsmittel für den keramisierenden Füllstoff (Anspruch 2). Die flammwidrige Zusammensetzung weist dabei mindestens ein Benetzungsmittel für die keramisierenden Füllstoffe auf, wobei insbesondere Tenside, natürliche oder synthetische amphiphile chemische Substanzen, Verwendung finden.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird (werden) die Komponente(n) (z. B. das/die Glas/Gläser) als verteilte, körnige Partikel in die Zusammensetzung eingearbeitet (Anspruch 3).

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird (werden) eine (solche) Komponente(n) (wie z. B. Glas/Gläser), eingesetzt, die einen Schmelzpunkt von höchstens 900°C besitzen (Anspruch 4). Insbesondere bevorzugt sind diese Komponenten dann, wenn sie einen Schmelzpunkt zwischen 400°C und 800°C aufweisen, ganz besonders bevorzugt ist (sind) ein (solche) Glas/Gläser mit (einem) Schmelzpunkt/en zwischen 400 und 700°C .

Die Eigenschaft, aus dem Schmelzfluß glasig zu erstarren, zeigen z. B. Gemische saurer Oxide (Siliciumdioxid, Bortrioxid, Aluminiumtrioxid u. ä.), die ein dreidimensionales Netzwerk ausbilden, mit basischen Oxiden (Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Blei-, Calcium-, Zinkoxid o. ä.). Der Hauptbestandteil solcher Gläser ist Siliziumdioxid. Durch die Anlagerung der basischen Metalloxide bzw. der entsprechenden ein- oder zweiwertigen Kationen werden die Siloxanbrücken teilweise gespalten. Je mehr Trennstellen dieser Art vorhanden sind, desto niedriger liegt der Erweichungs- oder Schmelzpunkt des Glases. Silizium kann aber auch durch andere netzwerkbildende Ionen tw. ersetzt werden (z. B. dreiwertiges Bor oder Aluminium oder fünfwertiger Phosphor). Es handelt sich dann um die sogenannten "Silikatgläser".

Als erfindungsgemäß geeignete Gläser seien beispielsweise Emaille- und Glasfritten, Glaslote, Composit- und Bleigläser, kristallisierende Gläser angeführt, wie sie allgemein im Handel erhältlich sind. Wahlweise werden auch sogenannte kristallisierende Gläser eingesetzt, die sich durch ein erneutes Verfestigen aus der Schmelzphase bei hohen Temperaturen auszeichnen.

Feuerhemmende Glasfritte, bspw. in Pulverform, wird bevorzugt als Glaskomponente eingesetzt. Insbesondere bevorzugt sind dabei solche Glasfritten, die fortschreitend über ein Temperaturintervall von 350 bis 900°C schmelzen, so daß das Grundmaterial systematisch eingeschlossen und damit gegen Feuer geschützt wird. Solche insbesondere bevorzugten Glasfritten haben typischerweise einen Brechungsindex zwischen $1,4$ und $1,7$, insbesondere zwischen $1,5$ und $1,6$. Ihre mittlere Teilchengröße beträgt zwischen 2 und $70\text{ }\mu\text{m}$, insbesondere zwischen 2 und $50\text{ }\mu\text{m}$. Sie weisen typischerweise eine spezifische Oberfläche von $0,5$ bis $2\text{ mm}^2/\text{g}$ auf. Bei hohen Temperaturen (ca. 1000°C) bilden die Glasfritten dann typischerweise eine geschlossene, kristallin-glasige Barriere gegen Rauch, giftige Dämpfe und Flammen. Temperaturen von bis zu 1100°C können derart ertragen werden, ohne daß das erfindungsgemäße Material selbst Rauch oder giftige Dämpfe entwickelt.

In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird als niedrigschmelzende Glaskomponente eine Mischung aus Glasfritten und alkaliarmen Gläsern verwendet, die einen Schmelzpunkt von weniger als 750°C aufweist (Anspruch 5). Typischerweise weisen Mischungen aus bleifreien und alkaliarmen Gläsern mit Glasfritte eine höhere Schmelztemperatur auf als die Glasfritte allein, die häufig bereits bei Temperaturen unterhalb von 500°C schmilzt. Gleichzeitig kann der hohe Alkaligehalt, gegebenenfalls auch der hohe Bleioxidgehalt, der Glasfritte, der für die elektrischen Isolatoreigenschaften der bspw. in der Isolationschicht von Brandschutzkabeln eingesetzten, erfindungsgemäßen Zusammensetzung nachteilig ist, durch die Zumischung des alkaliärmeren Glases verringert werden. Die eingesetzte Glasfritte liegt dabei insbesondere als Frittepulver vor. Das Frittepulver für die Mischung hat eine Dichte zwischen $2,5$ und $3,0\text{ g/cm}^3$ und einen durchschnittlichen Korndurchmesser von ca. $50\text{ }\mu\text{m}$.

Glaslote dienen zur Herstellung starrer, in der Regel elektrisch isolierender und hermetischer Verbindungen zwischen Werkstoffen wie Glas, Keramik oder Metall. In Analogie zu metallischen Loten hat sich eingebürgert, als Glaslote nur spezielle Gläser mit einer besonders niedrigen Erweichungstemperatur zu bezeichnen, mittels derer man die genannten Verbindungen, im Gegensatz zu Einschmelzgläsern, mit einem Minimum an Temperaturbelastung herstellen kann.

Glaslotverbindungen werden – abhängig vom geometrischen Schwierigkeitsgrad der Verbindung – im Viskositätsbereich von 10^4 bis 10^6 dPas hergestellt. Glaslote erreichen diese Viskositätswerte je nach thermischer Ausdehnung im Temperaturbereich von ca. 400 bis 700°C . Die Transformationstemperatur T_g der Glaslote, d. h. die Temperatur bei der

eine drastische Änderung der thermischen Ausdehnung des Glases stattfindet (Übergang des Glases vom starren Festkörperzustand in den Zustand der unterkühlten Flüssigkeit), liegt im Temperaturbereich von ca. 300 bis 500°C. Entsprechend ihrem Verhalten während des Lötprozesses unterscheidet man stabile Glaslote, kristallisierende Glaslote und Composit-Glaslote. Ein besonders bevorzugtes Composit-Glaslot mit einem Bleioxidgehalt von weniger als 5 Gew.-% und einem Alkaligehalt im ppm-Bereich hat einen Glasübergangspunkt von 490 bis 560°C, einen Erweichungspunkt von 590 bis 660°C und eine mittlere Teilchengröße zwischen 5 und 15 µm. Die niedrigsten Glasübergangstemperaturen T_g und damit auch Löttemperaturen werden mit bleioxidhaltigen Gläsern, z. B. Bleiboratgläsern, erreicht. Derart sind Löttemperaturen ab ungefähr 400°C möglich. Weitgehend bleioxidfreie Glaslote schmelzen dagegen erst bei Temperaturen ab knapp unter 700°C.

Stabile Glaslote verhalten sich wie normale Gläser. Während des Lötvorgangs ändern sich ihre Eigenschaften nicht. Im Falle eines Wiedererhitzens der Lötstelle zeigt ihre Erweichung die gleiche Temperaturabhängigkeit wie beim vorangegangenen Lötprozeß. Dagegen besitzen kristallisierende Glaslote eine erhöhte Kristallisationsneigung. Während des Lötprozesses gehen sie in einen keramikartigen, polykristallinen Zustand über. Dadurch wird eine stärkere thermische Wiederbelastung der Lötverbindung möglich. Erst bei starker Temperaturerhöhung über die Löttemperatur hinaus setzt ein Wiederaufschmelzen der Kristalle ein.

Die beiden Bezeichnungen Glaslote und Passivierungsglas beziehen sich vornehmlich auf den unterschiedlichen Einsatz der jeweiligen Glassorten. Es handelt sich also um anwendungsorientierte Bezeichnungen. Glaslot wird für das Fügen von Glas, Keramik oder Metall, Passivierungsglas dagegen für den Oberflächenschutz von Halbleiterbauelementen eingesetzt. Bei einem Vergleich der für diese beiden Anwendungsgebiete jeweils genutzten Glassorten schmelzen die Glaslote in der Regel bei niedrigeren Temperaturen als die Passivierungsgläser.

Die aufgeschmolzenen Glasschichten von Passivierungsgläsern bieten einen sicheren Schutz vor mechanischen und/oder chemischen Einwirkungen. Typischerweise handelt es sich bei den Passivierungsgläsern um Zinkborat- bzw. Zink-Borosilikatgläser oder Bleisilikat- bzw. Blei-Borosilikatgläser mit einem niedrigen Anteil an Alkalimetalloxidkonzentrationen. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird eine Zusammensetzung beansprucht, die als niedrigschmelzendes Glasurkomponente mindestens ein kristallisierendes Passivierungsglas mit einem Alkalimetall-oxidanteil von weniger als 600 ppm aufweist (Anspruch 6). Insbesondere bevorzugt sind dabei bleioxidarme Zinkborat- bzw. Zink-Borosilikatgläser. Sie besitzen Glasübergangstemperaturen zwischen 510 und 570°C, Erweichungstemperaturen zwischen 590 und 660°C und Schmelztemperaturen zwischen 650 und 710°C. Ganz besonders bevorzugt sind kristallisierende Zinkboratgläser mit einem niedrigen Bleioxidanteil. Typischerweise liegt dieser Bleioxidanteil unter 5 Gew.-%, wobei das Bleioxid im wesentlichen fest in die Glasstruktur eingebunden ist. Als Hauptbestandteile der Zinkboratgläser werden mehr als 20 Gew.-% ZnO und B₂O₃ und mehr als 5 Gew.-% SiO₂ angegeben. Die Passivierungsgläser zeichnen sich durch einen äußerst geringen Anteil an effektiven Alkalimetalloxidkonzentrationen aus. Bevorzugt liegt dieser Anteil bei weniger als 600 ppm, ganz besonders bevorzugt sind weniger als 200 ppm Na₂O, weniger als 200 ppm K₂O und weniger als 50 ppm Li₂O. Typischerweise liegt das Passivierungsglas in einer Körnung von 99% < 40 µm und ca. 50% < 8 µm vor. Die Dichte des Passivierungsglases beträgt bevorzugt zwischen 3,4 und 3,9 g/cm³.

Mit Hilfe von Glasuren können keramische Oberflächen mit den aus den verschiedensten Gebrauchs- und Nutzenwendungen bekannten glasigen Überzügen versehen werden. Je nach Art des Flußmittels können Schmelzphasen PbO- und/oder B₂O₃-haltiger Glasuren ab 500°C auftreten. Glasur wird anwendungsbezogen definiert. Durch eine Glasur können keramische Partikel in der Schmelzphase gelöst und miteinander verbunden werden. Diesem Effekt liegt die Tatsache zugrunde, daß Glasuren grundsätzlich flußmittelreicher als der "Scherben" sind, weshalb sie auf die Keramikoberfläche lösend wirken. Hierdurch kann eine Füllstoffkörneinbindung durch das Lösen der keramischen Partikeloberfläche in der Schmelzphase erreicht werden.

Die in den Compounds eingearbeiteten Partikel, insbesondere Partikel der vorstehend bezeichneten Materialien, schmelzen unter Wärmeeinwirkung, beispielsweise bedingt durch einen Brandfall, bereits bei niedrigen Temperaturen (je nach Typ bereits bei 400°C). Die geschmolzene Phase diffundiert in die angrenzenden Bereiche der hauptsächlich aus Metalloxyd-Füllstoffen bestehenden Kornstruktur. Die Kornstrukturen begünstigen wiederum diesen Diffusionsvorgang durch die Ausbildung einer Kapillarwirkung. Somit entstehen im Brandfall schon frühzeitig bei tiefen Temperaturen große verglaste Bereiche in den Compounds, welche im Volumen wesentlich größer sind als die vormaligen Partikel selbst. Zum Teil können – bedingt durch eine vollständige Schmelzediffusion – am ursprünglichen Ort der Partikel sogar Hohlräume auftreten, welche allerdings auf Grund ihres vollständigen Einschlusses in die Glasphase keine negative Beeinträchtigung darstellen. Gleichzeitig ermöglichen die flüssigen Glasphasen zwischen den Kornstrukturen der Füllstoffe und den bereits in unterschiedlichem Umfang vorliegenden pulverförmigen Abbauprodukten des siliziumorganischen Polymers eine Art plastisches Verhalten. Dadurch werden Spannungen aus dem Beanspruchungsmechanismus teilweise durch Verformung oder Fließen effektiv abgefangen. Zusätzlich kann der durch die Glasphase ausgeübte verfestigende Einfluß in Abhängigkeit des Glas-/Glasur- und Metalloxyd-Typs durch ein Lösen der Kornoberfläche der Metalloxyde in der Glas(ur)komponente unterstützt werden. Die Viskosität der Schmelze wird dadurch erhöht, was insgesamt zu einer wesentlich geringeren Empfindlichkeit des Systems, u. a. gegen das Abtropfen und durch niedrigviskosen Schmelzfluß frei bewegliche Ladungsträger, beiträgt.

Um die erforderlichen elektrischen Isolareigenschaften der flammwidrigen Zusammensetzungen zu gewährleisten, sollte die erfindungsgemäße Zusammensetzung frei von bzw. arm an elektrisch leitenden Komponenten, wie z. B. Ionen, sein. Insbesondere im geschmolzenen Zustand stellt eine minimale Konzentration an derartigen Komponenten ein wichtiges Charakteristikum dar. Es werden daher in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung solche Gläser/Glasuren bevorzugt, deren Anteil an elektrisch leitenden Einschlusstoffen, d. h. insbesondere an Ionen, möglichst gering ist. Dabei ist auch stets der Anwendungszweck zu berücksichtigen. Eine Rezeptur für die Anwendung in einem Brandmeldekabel, das bei einer Spannung von 110 V geprüft wird, kann einen höheren Anteil an leitfähigen Bestandteilen aufweisen als ein Niederspannungskabel, das bei 380 V geprüft wird.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform liegen mindestens 1,0 Gewichtsteile des (der) Glases (Gläser) bzw. der Glasur(en) pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e vor. Insbesondere bevorzugt sind Zusam-

mensetzungen mit 1 bis 70 Gewichtsteilen des (der) Glases (Gläser) bzw. der Glasur(en) (Anspruch 7). Ganz besonders bevorzugt sind solche Zusammensetzungen, deren Anteil an Glas- bzw. Glasurkomponente(n) zwischen 10 und 60 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e beträgt. Insbesondere bevorzugt sind Zusammensetzungen mit 20 bis 50 Gewichtsteilen der Glas- bzw. Glasurkomponente(n) pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e.

Der Anteil des (der) verwendeten Glases (Gläser) bzw. Glasur(en) in den flammwidrigen Compounds kann dabei wesentlich von deren Art und der Konzentration an keramisierendem Füllstoff abhängen, wobei dabei stets auf die jeweils gewünschte Eigenschaft (z. B. die Festigkeit als mechanische Eigenschaft), die es für die jeweilige Anwendung zu optimieren gilt, abgestellt wird. Eine keineswegs abschließende Übersicht über Eigenschaften von Zusammensetzungen mit bestimmten Füllstoffanteilen, bestimmten Anteilen einer Glas- bzw. Glasurkomponente (wobei stets auch eine Kombination zweier oder mehrerer Glas- oder Glasurkomponenten möglich ist), auch in Abhängigkeit von der Art der Glas- oder Glasurkomponente, liefern die Tabellen 1 und 2. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß der jeweilige Anwendungszweck die Wahl der Glas- oder Glasurkomponente bzw. deren Konzentration in der Zusammensetzung bestimmt.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen zudem einen positiven Einfluß der Glaseinlagerungen auf die, durch erhöhte mechanische Beanspruchung bedingte Rißbildung innerhalb der Compounds. So ist die Neigung zur Rißausbildung vor allem in Kombination mit solchen Materialien wesentlich reduziert, welche einen deutlich höheren thermischen Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, beispielsweise Metalle wie Kupferdraht. Beim Durchlaufen eines dennoch auftretenden Risses durch ein glasiertes Gebiet wird dem Riß Energie entzogen. Diese Dissipation der Rißenergie führt zu Rißablenkung, Rißverzweigungen oder zu einem Stoppen des Rißfortschritts. In einigen Fällen konnten aufeinander zulaufende Risse durch eine Glaseinlagerung regelrecht abgelenkt und somit in ihrer Verbindung und großflächigen Ausdehnung regelrecht gehindert werden. So wird ein vollständiges Auftrennen der keramischen Schicht verhindert bzw. verzögert. Damit einher geht auch eine in den erfindungsgemäßen Compounds gesteigerte Bruchfestigkeit, gesteigerte Grenzflächenanbindung an Kupfer(-draht) und bessere Anbindung durch gegenseitige Infiltration im Grenzflächenbereich verbunden mit einem geringeren Materialschwund. Zudem weist die erfindungsgemäße Zusammensetzung gegenüber Compounds ohne zugesetzte/s niedrigschmelzende/s Glas (Gläser) oder Glasur(en) im normalen Gebrauch, d. h. bei Raum- und Gebrauchstemperatur (z. B. bis 90°C), keine ungünstigen Eigenschaften hinsichtlich der Plastizität, der Vernetzung (Vulkanisation), einer Dehnung nach Vernetzung und der Rißanfälligkei auf.

Anstelle der oder zusammen mit den Gläsern können aber auch Tone als niedrigschmelzende und keramisierende Komponente in die Zusammensetzung eingearbeitet sein (z. B. Kaolinit, Illit). Bspw. wird während der Thermolyse von Kaolinit zunächst hydroxidisch gebundenes Wasser abgegeben, danach entsteht unter Volumenverminderung und Porenbildung Siliziumdioxid, Korund und amorphes schuppenförmiges Mullit. Um 950°C bildet sich durch Verflüssigung des Feldspats eine Schmelzphase, in der sich amorphes Siliziumdioxid und amorpher Mullit lösen. Darüber hinaus bilden Kaliumoxid (z. B. aus Feldspat oder Illit) und Siliziumdioxid ein Glas, das nach Abkühlen des keramischen Erzeugnisses kleinere Keramiktteilchen verkitten kann.

Als siliziumorganische Polymere werden zweckmäßig die auf diesem Gebiet bekannten, im Handel erhältlichen, bevorzugt elastischen oder elastifizierbaren, Polymere eingesetzt, wie Polyorganosilazane, Polyorganosiloxane (Silikone), beispielsweise Silikonharze, Silikongummis, und Silikonkautschuke, wie HTV-Silikonkautschuk. Dabei werden Polyorganosiloxane (Silikone) bevorzugt eingesetzt. Die siliziumorganischen Polymere können allein oder in Mischungen vorliegen und in ihrem freien Gehalt an Siliziumdioxid (SiO_2) variieren, stellen aber in bevorzugter Weise die Matrix für die keramisierenden Füllstoffe dar. Bevorzugt werden siliziumorganische Polymere mit einem mittleren Siliziumdioxidgehalt verwendet, wie er in HTV-Silikonkautschuken mit einer Shore A-Härte von 40–80 vorliegt. Besonders geeignet sind Polyorganosiloxane (Silikone) mit niedrigen oder mittleren Viskositäten, da diese einen hohen Gehalt an keramisierenden, oder gegebenenfalls auch nichtkeramisierenden Füllstoffen zulassen. Aber auch hochviskose Polymere mit einem geringeren maximalen Gehalt an keramisierenden Füllstoffen finden Anwendung, beispielsweise in Bestandteilen von Brandschutzkabeln mit weniger strengen Sicherheitsanforderungen. Die Gruppe der allgemein geeigneten siliziumorganischen Polymere umfaßt sowohl Moleküle mit zur Vernetzung geeigneten funktionellen Gruppen, wie beispielsweise Hydroxyl- oder Vinylfunktionen, als auch solche ohne vernetzbare Funktionen; die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann sowohl im Ausgangszustand als auch im fertig verarbeiteten Endprodukt in unvernetzter, vernetzter oder teilvernetzter Form vorliegen. Dabei hängt die Form der Zusammensetzung auch von der gewünschten Füllstoffkonzentration insofern ab, als sich mit zunehmender Füllstoffkonzentration die Vernetzungsdichte bis hin zu einem quasi thermoplastischen Eigenschaftsbild verringert, während bei niedrigeren Konzentrationen eine wenigstens teilweise Vernetzung vorliegt.

Als keramisierende Füllstoffe sind sämtliche mit Siliziumdioxid keramikbildenden Verbindungen geeignet, beispielsweise Silikate, wie Aluminiumsilikat, Titansilikat und Magnesiumsilikat, Aluminate, wie Natriumaluminat, Nitride, wie Siliciumnitrid, Bornitrid und Aluminiumnitrid, Carbide, wie Wolframcarbid, Titancarbid und Molybdäncarbid.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden Oxide, wie Magnesiumoxid, Titandioxid und insbesondere Aluminiumoxid (Anspruch 8) oder Mischoxide bevorzugt, insbesondere Mischoxide von Al_2O_3 und SiO_2 , beispielsweise Mullit ($3 \text{ Al}_2\text{O}_3 \times 2 \text{ SiO}_2$), eingesetzt. Der Einsatz der keramisierenden Füllstoffe kann sowohl in Reinform oben genannter Substanzen als auch in deren Mischungen erfolgen, wobei Oxide prinzipiell bevorzugt verwendet werden. Einen besonderen Vorzug erhält der Einsatz von Aluminiumoxid in sämtlichen seiner vorkommenden Modifikationen, beispielsweise $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$. Ferner fallen unter den Begriff der keramisierenden Füllstoffe auch deren Vorläuferverbindungen, d. h. Substanzen, die beispielsweise unter Hitzeeinwirkung in oben beschriebene Füllstoffe übergehen. So können anstelle des Aluminiumoxids auch die verschiedenen Modifikationen des Aluminiumhydroxids, wie Bayerit, Hydrargillit, Böhmit und Diaspor zum Einsatz kommen, die beim Erhitzen in Aluminiumoxid übergehen. Bevorzugt werden jedoch die keramisierenden Substanzen als solche eingesetzt.

Der keramisierende Füllstoff liegt zweckmäßig in feinpulverisierter Form mit einer spezifischen Oberfläche von ungefähr 0,5–10,0 m^2/g , vorzugsweise 1,0–5,0 m^2/g , und einer mittleren Korngröße von ungefähr 0,5–4,0 μm , vorzugsweise 1,5–2,5 μm , vor. Die Menge des Füllstoffs wird dem Verwendungszweck und den Anforderungen an den Funkti-

onserhalt entsprechend gewählt. Zweckmäßig enthält die Zusammensetzung auf 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e wenigstens 50 Gewichtsteile (Anspruch 9), insbesondere bevorzugt wenigstens 100 Gewichtsteile und ganz besonders bevorzugt wenigstens 200 bis 300 Gewichtsteile keramisierenden Füllstoff. Die obere Grenze der Füllstoffkonzentration wird durch die praktischen Gegebenheiten bestimmt, so auch durch die Wahl des/der siliziumorganischen Polymers/e, und liegt bei ungefähr 450 bis 500 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile siliziumorganischem/n Polymer/en. Geeignete Füllstoffkonzentrationen liegen zweckmäßig im Bereich von 100 bis 500 Gewichtsteilen, bei höheren Anforderungen von 200 bis 500 Gewichtsteilen, und bevorzugt von 250 bis 400 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e. Allgemein wird ein hoher mineralischer Füllstoffanteil bevorzugt.

Zweckmäßige Benetzungsmittel stellen in einer bevorzugten Ausführungsform Metallseifen dar; insbesondere bevorzugt sind dabei Aluminiumseifen (Anspruch 10). Es handelt sich bei den Metallseifen, wie sie allgemein üblich im Handel, beispielsweise mit Schmelzbereichen von 100°C bis 150°C, erhältlich sind, insbesondere um Salze höherer Fettsäuren. Einen besonders bevorzugten Einsatz erfährt dabei Aluminiumstearat. Die Metallseifen können zudem auch in roher Form mit einem mehr oder minder großen Gehalt an freien Fettsäuren verwendet werden.

Der Anteil des Benetzungsmittels hängt von der Konzentration des keramisierenden Füllstoffs ab und beträgt zweckmäßig wenigstens 0,5 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteilen des/der siliziumorganischen Polymers/e und vorteilhaft wenigstens 3 Gewichtsteile. Zweckmäßige Mengen an Benetzungsmittel liegen im Bereich von 0,5 bis 25, insbesondere von 1 bis 20, beispielsweise von 3 bis 15 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist die flammwidrige Zusammensetzung einen oder mehrere Hilfs- und/oder Zusatzstoffe auf. Insbesondere schließen diese Hilfs- und Zusatzstoffe zusätzliche nichtkeramisierende Füllstoffe und Vernetzungsmittel ein (Anspruch 11). Insbesondere bevorzugt als nichtkeramisierende anorganische Füllstoffe sind dabei Carbonate, insbesondere Calciumcarbonat (CaCO_3) oder Magnesiumcarbonat (MgCO_3) (Anspruch 12), Mischungen von Calcium- und Magnesiumcarbonat oder deren Mischsalze, wie Mg-Ca-Carbonat-Hydrate, die auch in Verbindung mit herkömmlichen, bereits bekannten Polymercompounds Verwendung finden. Ganz besonders bevorzugt eingesetzt wird dabei Calciumcarbonat. Der Anteil an nichtkeramisierenden Füllstoffen beträgt zweckmäßig bis zu 200 Gewichtsteilen, vorzugsweise bis zu 150 Gewichtsteilen, beispielsweise 10–100 Gewichtsteile Füllstoff pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e. Dabei liegt die praktische obere Grenze für die Gesamtsumme an keramisierenden und nichtkeramisierenden Füllstoffen in der erfindungsgemäßen Zusammensetzung, wie oben beschrieben, bei etwa 450 bis 500 Gewichtsteilen pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e.

Gegebenenfalls kann die erfindungsgemäße Zusammensetzung weitere Hilfs- und Zusatzstoffe, insbesondere Verarbeitungshilfen, Weichmacher, Vernetzungskatalysatoren oder Vernetzungsmittel und Pigmente enthalten.

Je nach Art des/der siliziumorganischen Polymers/e kann die Zusammensetzung auch übliche, im Handel erhältliche Vernetzungsmittel enthalten. In einer bevorzugten Ausführungsform werden organische Peroxide (Anspruch 13), wie sie bei der Vernetzung von Silikonen dem Stand der Technik entsprechen, vorzugsweise Benzoylperoxid, 2,4-Dichlorbenzoylperoxid, Dicumylperoxid oder 2,5-Dimethyl-2,5-di[t-butylperoxy]hexan, oder Vernetzungskatalysatoren, beispielsweise Additionskatalysatoren, wie feinverteiltes Platin oder Platinverbindungen, eingesetzt. Die Menge an Vernetzungsmittel(n) in der Zusammensetzung beträgt im Bedarfsfall zweckmäßig bis zu 5 Gewichtsteile, beispielsweise 0,5 bis 5 Gewichtsteile, vorzugsweise 1 bis 3 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung mit mindestens einem siliziumorganischen Polymer, mindestens einem keramisierbaren Füllstoff, mindestens einem Benetzungsmittel für den keramisierenden Füllstoff und mindestens einem/r schmelzenden und wiedererstarrenden oder kristallisierenden bzw. keramisierenden Glas/Glasur oder Ton liegt bevorzugt als sogenannter keramischer Polymercompound, d. h. als verarbeitungsfähige Mischung, vor, kann aber auch eine – beispielsweise unvernetzte – Vorstufe eines solchen Compounds darstellen.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Zusammensetzung mineralische Fasern, insbesondere Silikat-, Glas- oder Keramikfasern (Anspruch 14). Diese nicht brennbaren, mineralischen Fasern können entweder als Gewebe zusammen mit dem Compound eine Laminatstruktur bilden oder ungeordnet im Compound vorliegen.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung kann nach den im Stand der Technik auch für andere hochgefüllte Mischungen bekannten Verfahren durch Mischen bzw. Compoundieren, d. h. Einarbeiten des/r Glases/Glasur zusammen mit dem keramisierenden Füllstoff in die übrigen Bestandteile, beispielsweise mit üblichen Knetmaschinen oder auf herkömmlichen Gummiwalzwerken, hergestellt und verarbeitet werden (Anspruch 15).

Auch konventionelle Verarbeitungsmethoden, wie Extrusion oder Coextrusion, sind unter Berücksichtigung spezieller Faktoren, beispielsweise eines erhöhten Abrasionsverhaltens des Compounds, gut möglich.

Die üblichen Vernetzungsmittel, beispielsweise organische Peroxide, werden gegebenenfalls im Zuge der Compoundierung zur Zusammensetzung hinzugefügt. Eine Vernetzung der Polymermatrix erfolgt nach bekannten Verfahren, zweckmäßigerweise nach der Formgebung bei erhöhter Temperatur. Die Vernetzung kann aber bei Anwesenheit geeigneter funktioneller Gruppen auch nach anderen Mechanismen erfolgen, beispielsweise über eine Hydrosilylierungsreaktion in Anwesenheit geeigneter Additions-katalysatoren.

Die erfindungsgemäße Zusammensetzung mit dem/r Glas/Glasur oder Ton wird bevorzugt in flammwidrigen Isoliermaterialien, besonders bevorzugt für Brandsicherheitskabel, und hier ganz besonders bevorzugt im Bereich der Aderisolationen, der gemeinsamen Aderumhüllungen oder Zwickel, der Trennschichten, d. h. der Schichten zwischen dem Leiter und der Isolation, der Zwischen- und Außenmäntel und der Beiläufe verwendet. Aber sie ist auch für die Verwendung als Füllmasse oder Trennschicht in Verbindungsmuffen und Verteilerdosen bzw. für Brandschutzverkleidungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes prädestiniert (Anspruch 16).

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind elektrische Adern oder ein- oder mehradrige elektrische Kabel mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, die wenigstens einen Bestandteil auf der Basis einer keramisierbaren Zusammensetzung mit einer schmelzenden und wiedererstarrenden oder keramisierenden bzw. kristallisierenden, mineralischen Komponente nach einem der Ansprüche 1 bis 14 enthalten (Anspruch 17).

In einer bevorzugten Ausführungsform liegen diese elektrischen Adern oder Kabel, die mindestens einen Bestandteil auf der Basis einer keramisierbaren Zusammensetzung mit einem/r Glas/Glasur besitzen, in Kombination mit einem Be-

standteil aus Silikonkautschuk vor (Anspruch 18).

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform enthält die elektrische Ader oder das elektrische Kabel in dem Bestandteil, der auf der Basis der erfindungsgemäßen keramisierbaren Zusammensetzung gefertigt ist, zusätzlich eine mineralische Faser und liegt damit als Faserverbundstoff vor (Anspruch 19).

- 5 Eine ganz besonders bevorzugte Ausführungsform der elektrischen Ader oder des elektrischen Kabels liegt dann vor, wenn es sich bei dem Bestandteil auf der Basis der erfindungsgemäßen keramisierbaren Zusammensetzung um die Trennschicht, die auf den elektrischen Leiter aufgebracht wird, handelt (Anspruch 20).

- 10 In einer weiteren ganz besonders bevorzugten Ausführungsform ist die auf der Basis der erfindungsgemäßen keramisierbaren Zusammensetzung gefertigte Trennschicht für die elektrischen Ader oder Kabel mit einer aufgetragenen Isolationsschicht aus vorzugsweise Silikonkautschuk oder anderem halogenfreien Kautschuk oder Kunststoffen, oder Mischungen auf deren Basis versehen (Anspruch 21).

Die auf Basis der erfindungsgemäßen Zusammensetzung erhaltenen Kabel unterscheiden sich bei der üblichen Installation und Benutzung nicht von herkömmlichen Kabeln. Auch das Abisolieren der Leiter stellt kein Problem dar. Die pulverförmigen keramisierenden Füllstoffe sind durch ihre Einbettung in die polymere Matrix nicht als solche zu erkennen.

- 15 Die Eigenschaften des Polymers bestimmen das Erscheinungsbild der Kabel. Die Aufarbeitung der keramisierenden Füllstoffe in einem Compound erlaubt ein Verarbeiten, wie es mit anderen herkömmlichen hochgefüllten Materialien bekannt ist. Die Kabel weisen sowohl bei üblichen Gebrauchstemperaturen als auch im keramisierten Zustand im Brandfall hervorragende mechanische Eigenschaften, insbesondere hohe Bruchdehnung und geringe Rißbildung (Abplatzungen) auf. Der erfindungsgemäße Polymercompound stellt ferner eine kostengünstige Alternative zu den bekannten verwendeten Materialien dar. Insbesondere kann die Verwendung kostspieliger Materialien, wie Glimmerbandagen, entfallen.

- 20 Die erfindungsgemäßen elektrischen Adern und Kabel werden durch die nachstehenden Figuren näher erläutert:
Fig. 1 stellt ein Beispiel für den Aufbau einer elektrischen Ader 5 dar. Die gezeigte Ader besteht aus einem elektrischen Leiter 1, einer Trennschicht 2 und einer Isolation 3 in Kombination mit einem Verstärkungsgewebe oder einem Geflecht 4, wobei entweder die Trennschicht 2 oder die Isolation 3 oder beide aus dem erfindungsgemäßen keramischen Polymercompound ausgebildet sind.

- 25 Bevorzugt besteht die auf den elektrischen Leiter 1 der Ader 5 aufgetragene Trennschicht 2 aus der erfindungsgemäßen Zusammensetzung. Diese Trennschicht 2 kann im Brandfall die maßgebliche funktionserhaltende Schicht und gleichzeitig auch eine isolierende Schicht darstellen. Die Wandstärke einer Trennschicht hängt von den Anforderungen an den Funktionserhalt ab und beträgt zweckmäßig wenigstens 0,3 mm, bevorzugt wenigstens 0,4 mm. Über der Trennschicht 2 befinden sich die eigentliche Isolation 3 der elektrischen Ader 5 und ein Verstärkungsgewebe oder ein Geflecht 4, wobei die Reihenfolge von Isolation 3 und Verstärkungsgewebe oder Geflecht 4 über der Trennschicht 2 auch vertauscht sein kann. Die Isolation 3 kann aus allen hierfür üblichen und zulässigen Materialien, beispielsweise aus den auf diesem Gebiet bekannten halogenfreien vernetzbaren und unernetzbaren Isolationsmaterialien, z. B. Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymeren (EPDM-Kautschuken), bestehen. Vorteilhaft besteht die Isolation 3 aus einem Silikonkautschuk, so daß die Trennschicht 2 aus keramischem Polymercompound in eine Isolation aus Silikonkautschuk integriert ist. Die Isolation 3 kann aber auch selbst aus keramischem Polymercompound bestehen. In beiden Fällen wird eine weitere Verbesserung des Funktionserhalts erreicht. Gegebenenfalls wird die Isolation 3 mit einem Verstärkungsgewebe oder Geflecht 4 kombiniert, das aus einem nicht brennbaren mineralischen Werkstoff, vorzugsweise Mineralfasern aus Silikaten, Glas und Keramik, besteht.

- 40 Fig. 2 stellt ein Beispiel für den Aufbau eines mehradrigen elektrischen Kabels 10 dar. Das Kabel 10 umfaßt elektrische Adern 11, 12, 13 und 14, eine gemeinsame Aderumhüllung bzw. einen Zwickel 15 und einen Außenmantel 16, der über der gemeinsamen Aderumhüllung 15 aufgebracht ist. Wenigstens ein Bestandteil dieses elektrischen Kabels ist auf Basis des erfindungsgemäßen Polymercompounds hergestellt. Üblicherweise enthalten die elektrischen Adern, die beispielsweise gemäß den in Fig. 1 dargestellten Adern 5 aufgebaut sein können, eine Trennschicht auf Basis der erfindungsgemäßen Zusammensetzung. In einer bevorzugten Ausführungsform umfaßt die gemeinsame Aderumhüllung (Zwickel) 15, allein oder zusammen mit den Trennschichten der Adern, den erfindungsgemäßen keramischen Polymercompound. Ein Zwickel aus einem flammwidrigen halogenfreien Polymercompound wird besonders bevorzugt eingesetzt. Gegebenenfalls wird der keramische Polymercompound hierbei in Kombination mit einem Gewebeband aus temperaturbeständigen mineralischen Werkstoffen eingesetzt. Der Außenmantel 16 besteht üblicherweise aus herkömmlichen Materialien, beispielsweise halogenfreien gefüllten Polymeren, kann aber alternativ ebenfalls unter Verwendung des keramischen Polymercompounds hergestellt sein.

Fig. 3 stellt ein Beispiel für den Aufbau eines mehradrigen elektrischen Kabels 20 mit einem konzentrischen Leiter 29 dar.

- 55 Das dargestellte Kabel umfaßt vier Adern 21, 22, 23 und 24, die ihrerseits aus einem elektrischen Leiter 25, einer Trennschicht 26 und einer Isolation 27 bestehen. Die Adern können aber ebenso einen Aufbau gemäß der in Fig. 1 beschriebenen Ader 5 aufweisen. Das Kabel kann außerdem Beiläufe wie den hier dargestellten Zentrumsbeilauf 32 aufweisen. Adern und Beilauf sind von einer gemeinsamen Aderumhüllung bzw. einem Zwickel 28 umgeben. Über der gemeinsamen Aderumhüllung (Zwickel) 28 befindet sich ein konzentrischer elektrischer Leiter 29, beispielsweise ein umwundener Kupferdraht oder eine Kupferband-Wendel. Auf diesen elektrischen Leiter 29 ist eine weitere Trennschicht 30 aufgebracht, über der sich ein Mantel 31 befindet.

- 60 Erfindungsgemäß sind ein oder mehrere Komponenten eines derartigen elektrischen Kabels unter Verwendung des keramischen Polymercompounds hergestellt. In einer bevorzugten Ausführungsform besteht wenigstens eine der Trennschichten 26 und 30 aus dem erfindungsgemäßen keramischen Polymercompound. Bevorzugt besteht die Trennschicht 26 der elektrischen Ader aus keramischem Polymercompound und ist in eine Isolation 27 aus Silikonkautschuk integriert. In einer weiteren Ausführungsform ist die gemeinsame Aderumhüllung (Zwickel) 28 entweder allein oder zusammen mit dem Beilauf 32 auf Basis des keramischen Polymercompounds hergestellt. Der Außenmantel 31 besteht üblicherweise aus herkömmlichen Materialien, beispielsweise halogenfreien gefüllten Polymeren, kann aber alternativ ebenfalls unter Verwendung des keramischen Polymercompounds hergestellt sein.

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachstehenden Beispielenäher erläutert:

Zubereitung der Mischungen

300 bis 350 Gewichtsteile Al_2O_3 und 3 bis 10 Gewichtsteile aufgeschmolzenes Aluminiumstearat wurden – je nach Beispiel – mit einem Laborknetzer vorgemischt. Anschließend wurde die jeweilige Mischung mit 100 Gewichtsteilen HTV-Silikonkautschuk, Härte Shore A 60, gegebenenfalls mit 10 bis 30 Gewichtsteilen Glasfritte oder kristallisierendem Passivierungsglas versetzt (so in den Beispielen 1 bis 12, dagegen wurde zu den Zusammensetzungen in den Vergleichsbeispielen 1 und 2 keine Glaskomponente hinzugefügt) und mit 1,5 Gewichtsteilen 2,4-Dichlorbenzoylperoxid compoundiert.

Alternativ kann aber die Compoundierung auch in einem einstufigen Prozeß durchgeführt werden. In diesem Fall werden die Füllstoffe abgewogen und gemeinsam in einem Rührmischer vermengt. Der Silikonkautschuk wird auf einer Walze als "Fell" ausgeknetet und anschließend das Füllstoffgemisch aufgegeben und dann eingearbeitet. Die Compoundierung erfolgt also auf einer Walze.

Beide Herstellungsverfahren führen zu weitgehend identischen Resultaten. Der zweistufige Herstellungsprozeß, der in den nachfolgenden Beispielen angewandt wurde, weist allerdings bessere Versuchsergebnisse bei den bei Raumtemperatur ermittelten Meßgrößen auf.

Durchführung der mechanischen Untersuchungen

Die Compoundstränge (Durchmesser 2 mm) wurden mittels Stempeldrucktest auf ihre Strukturfestigkeit untersucht: Die Stränge wurden hierbei auf Temperaturen bis 900°C erhitzt und nachfolgend wieder abgekühlt. Dabei liegt bei Temperaturen bis 500°C ein kritischer Temperaturbereich vor. Das Silikon ist bei dieser Temperatur bereits vollständig verbrannt, die Keramikierungs- oder Schmelzreaktion hat aber noch nicht stattgefunden. Die Ergebnisse, die die ertragbare Last im Stempeldrucktest widerspiegeln, sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Zusätzlich wurde auch das äußere Erscheinungsbild der Probenoberflächen näher charakterisiert. Zur Überprüfung der mechanischen Eigenschaften wurde ein runder Prüfling längs auf eine Stahlplatte (45 × 45 mm) gelegt und mit einem flachen Stempel aus Stahl (Durchmesser 12 mm) bis zum Bruch belastet. Die Auswertung erfolgt bei Bruch oder bei einer Durchmesserreduktion des runden Prüflings bis 1,0 mm.

Die Materialstränge mit einem Durchmesser von 2 mm wurden nach firmeninternen Verfahren außerdem zur Bestimmung der Materialschwindung, des strukturellen Verhaltens und der mechanischen Eigenschaften nach der thermischen Behandlung verwendet. Hierfür wurde die Matrixkomponente bei 150°C und einer Haltezeit von ca. 10–15 min in einem Wärmeschrank vernetzt.

Nach der Vernetzung wurden Stränge mit 20 cm Länge zugeschnitten, deren minimaler Biegedurchmesser bei Raumtemperatur ausgewertet wurde. Der gemessene Wert ist der Abstand d (in mm) zwischen den parallelen Abschnitten eines U-förmigen Halbbogenstrangabschnitts, bei dem gerade ein Anreißen an der Zugoberfläche des Stranges erfolgt. Ein Wert von d=0 mm bedeutet, daß sich die Proben bis zur Anlage der beiden parallelen Schenkel ohne Anriß knicken lassen. Der jeweils gemessene Biegedurchmesser ist in der Tabelle 2 (Spalte B) für die gezeigten Zusammensetzungen angegeben.

Bei diesem Versuch ist festzuhalten, daß der Vernetzungszustand des Materials über der Gesamt-Stranglänge z. T. recht unterschiedlich ist und damit gewisse Streuungen bei mehrmaliger Versuchsausführung auftreten können. Auf Grund eines subjektiven Eindrucks scheint der minimale Biegedurchmesser eine erste Aussage über die Materialfestigkeit in einem Zerreißtest zu ermöglichen. Dabei gilt in erster Näherung: je geringer der minimale Biegedurchmesser, desto höher die Materialzugfestigkeit.

Die lineare Schwindung wurde mit Hilfe von vernetzten Strängen einer Länge von 20 cm bestimmt. Darauf erfolgte eine thermische Behandlung derart, daß die Stränge auf eine feuerfeste Platte eines Ofens gelegt wurden. Der Ofen wurde mit 50 K/min bis zu einer Endtemperatur von 1000°C aufgeheizt. Die Haltezeit betrug 180 min, worauf sich eine freie Abkühlung anschloß. Die Materialschwindung wurde durch eine Messung der Stränge (mit der Länge L) vor und nach der thermischen Behandlung errechnet. Die Schwindung ergibt sich dabei aus der folgenden Formel

$$100\% - \frac{L \text{ [cm]} \times 100\%}{20 \text{ cm}}$$

Die Ergebnisse für die verschiedenen Zusammensetzungen in bezug auf diese Materialeigenschaft sind in der Tabelle 2 (Spalte D) angeführt.

Das Aufreißverhalten der vernetzten, 20 cm langen Stränge wurde gleichfalls nach der oben beschriebenen thermischen Behandlung untersucht (Tabelle 2, Spalte E). Hierzu wurden die erhitzten und darauf abgekühlten Materialien visuell untersucht und mit einer Klassifikation zwischen 0 und 5 bewertet. Als Kriterium wurde im wesentlichen die Rißöffnungsgeometrie an der Oberfläche in Zusammenhang mit der sichtbaren Rißtiefe herangezogen.

Folgendes Bewertungsschema wurde zugrundegelegt:

- 0: keine Risse bzw. schuppenartige Abplatzungen
- 1: sehr leichte Risse bzw. schuppenartige Abplatzungen/sehr schmale Öffnung an der Oberfläche
- 2: stärkere Risse bzw. schuppenartige Abplatzungen/schmale Öffnung an der Oberfläche
- 3: starke Risse bzw. schuppenartige Abplatzungen/breite Öffnung an der Oberfläche
- 4: Übergang Risse bzw. schuppenartige Abplatzungen – V-förmige Aufplatzungen/sehr breite Öffnungen an der Oberfläche

5: sehr starke Aufplatzungen/vollständige Querschnittsdeformation.

Außerdem wurde die Rißbildung, d. h. insbesondere die Art der Rißstrukturen in Zusammenhang mit der Oberflächenbeschaffenheit bewertet, wobei ebenfalls die oben beschriebene thermische Behandlung der Stränge angewandt wurde.

5 Folgendes Bewertungsschema wurde verwendet:

S: schuppenartige Rißstrukturen bzw. Abplatzungen

R: Risse bzw. Aufplatzungen

B: örtlich eng begrenzte beulenförmige Erhebungen

10 B-R: zumeist kommt es auf der Kuppe der beulenförmigen Erhebungen zu einem Aufreißen des Materials.

Die Ergebnisse der Versuche mit den verschiedenen Zusammensetzungen sind in der Tabelle 2 (Spalte F) wiedergegeben.

Die Ergebnisse der Beispiele zeigen, daß die Strukturfestigkeit (SF) dadurch verbessert werden kann, daß 30 phr kristallisierendes Passivierungsglas in die Zusammensetzung eingearbeitet werden. Eine optimale Strukturfestigkeit wird im Fall eines Füllstoffanteils von 350 phr erreicht (Versuchsbeispiel 6 in Tabelle 1). Eine Verringerung des Anteils an kristallisierendem Passivierungsglas bzw. an Füllstoff führt jeweils allein oder in Kombination zu einer Verschlechterung der Strukturfestigkeit (beispielsweise bei den Zusammensetzungen 9 und 10 in Tabelle 1). Dennoch ergeben sich deutlich bessere Werte für die Strukturfestigkeit als in den beiden Vergleichsversuchen.

20 Ein vergleichbares Ergebnis für die Strukturfestigkeit wird auch bei den Zusammensetzungen, die als Glaskomponenten Glasfritten aufweisen, beobachtet (Versuchsbeispiele 1 und 5 in Tabelle 1).

Zusammensetzungen mit einem hohen Anteil an Glaskomponente zeigen auch bei der Überprüfung anderer mechanischer Eigenschaften trotz ihrer erhöhten Festigkeit keine Nachteile beim Aufreißverhalten oder bei der Rißbildung gegenüber den Zusammensetzungen in den Vergleichsversuchen (Tabelle 2). Auch gegenüber den Zusammensetzungen in den Vergleichsversuchen zeichnen sich die Zusammensetzungen der Versuchsbeispiele 1 (20 phr Glasfritte) und 6, 7 bzw. 8 (in allen Fällen 30 phr kristallisierendes Passivierungsglas) durch die besten mechanischen Eigenschaften aus. Der Anteil an Füllstoff bleibt in bezug auf die Ergebnisse bei der Festigkeit im Zuge der manuellen Biege- und Bruchprüfung, in bezug auf das Aufreißverhalten und in bezug auf die Rißbildung ohne größere Bedeutung. Dagegen ist für das Maß der Materialschwindung auch der Füllstoffanteil bei einem gleichbleibenden Anteil der Glaskomponente wesentlich (bspw. Vergleich der Zusammensetzungen 2 und 5 in Tabelle 2). Bei gleichem Anteil an Glaskomponente verstärkt sich die Materialschwindung mit abnehmendem Füllstoffanteil (s. bspw. Zusammensetzung 2 in Tabelle 2).

30 Kabel und Ader der erfindungsgemäßen Art sind für gesteigerte Einsatzanwendungen geeignet und lassen eine abgespecktere Konstruktionsausführung bei mindestens gleicher Qualität zu. Insbesondere führt der Einsatz der erfindungsgemäßen Lehre bei Kabeln mit der Aufgabe des Funktionserhalts im Brandfall dazu, daß die funktionsgebende Schichtstärke bei Verwendung des erfindungsgemäßen Compounds mit einer niedrigschmelzenden Komponente um ca. 50% im Vergleich zu den Compounds aus dem Stand der Technik, also ohne die niedrigschmelzende Komponente, reduziert werden kann. Dies hat erhebliche apparative Vorteile, nämlich schlankere Kabel und eine bessere Handhabung, bei gleicher Qualität und verringert die Produktionskosten.

40

45

50

55

60

65

Tabelle 1

Strukturfestigkeit im Stempeldrucktest nach thermischer Behandlung bei 900°C

Mu-ster	Füll-stoff Al_2O_3^*	Glas-art	Haftver-mittler	Stempel-druckbela-stung [N]
Num-mer	Menge [phr]	Menge [phr]	Menge [phr]	900°C
1	350	C 20	8	195
2	300	C 30	6	165
3	350	C 10	6	188
4	300	C 10	8	92
5	350	C 30	10	132
6	350	G 30	6	214
7	325	G 30	10	138
8	300	G 30	8	147
9	300	G 10	6	90
10	350	G 10	10	64
11	325	C 10	10	60
12	300	C 30	10	147

Vgl.1	350	-	3	24
Vgl.2	350	-	6	25

* zwei Al_2O_3 -Typen wurden verwendet

Bemerkung: G: kristallisierendes Passivierungsglas,
 $T_g = 530^\circ\text{C}$
 C: Glasfritte

Tabelle 2

Vernetzter RT-Zu- stand			Zustand nach Aufheizen auf 1000°C und langsamem Abkühlen auf RT		
A	B	C	D	E	F
1	ca.11		2,5	0-1	S/stellenweise leicht
2	ca. 5		4,0	0-1	R/sehr wenige
3	ca. 6		1,5	1	S
4	ca. 3		5,5	4-5	S/sehr stark
5	ca.13		2,5	0-1	- (B)/wenige leichte Beulen
6	ca. 6		1,5	0	-
7	ca. 6		3,0	0	-
8	ca. 2		5,0	1	S/feines Mu- ster
9	ca. 1, starke z.T.0 Quet- schung, bis zu 3		4,5	2-3	S
10	ca. 7		4,5	1	S/feines Mu- ster
11	ca.10		3,5	2-3	S/feines Mu- ster
12	ca.10		2,0	0-1	S/stellenweise leicht
Vgl.1	ca. 6		2,5	4	
Vgl.2	ca. 3		0,5	0	

A: Mischnummer

B: minimaler Biegedurchmesser bei Anriß d (mm)

C: Quetschungen am Innenradius/Anzahl ertragbarer Wechselbie-
gungen

D: lineare Schwindung (%)

E: Aufreißverhalten (Skala von 0 bis 5)

F: Rißbild an der Oberfläche/Erläuterungen s. Text

Patentansprüche

1. Keramisierbare flammwidrige Zusammensetzung, enthaltend mindestens ein siliziumorganisches Polymer und mindestens einen keramisierenden Füllstoff, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie zusätzlich mindestens eine schmelzende und wiedererstarrende, keramisierende oder kristallisierende, mineralische Komponente enthält, deren Schmelztemperatur niedriger ist als die Sintertemperatur des keramisierenden Füllstoffs.

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie mindestens ein Benetzungsmittel für den keramisierenden Füllstoff enthält.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die niedrigschmelzende(n) und wie-

dererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n) mineralische(n) Komponente(n) als verteilte körnige Partikel in der Zusammensetzung eingearbeitet ist/sind.

4. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die niedrigschmelzende(n) und wiedererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n), mineralische(n) Komponente(n) einen Schmelzpunkt von höchstens 900°C aufweist/en.

5. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als niedrigschmelzende(n) und wiedererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n), mineralische(n) Komponente(n) eine Mischung aus Glasfritten und alkaliarmen Gläsern verwendet wird, die einen Schmelzpunkt von weniger als 750°C aufweist.

6. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als niedrigschmelzende(n) und wiedererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n), mineralische(n) Komponente(n) mindestens ein kristallisierendes Passivierungsglas mit einem Alkalimetalloxidanteil von weniger als 600 ppm eingesetzt wird.

7. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil der niedrigschmelzende(n) und wiedererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n), mineralische(n) Komponente(n) mindestens 1,0 Gewichtsteile, vorzugsweise 1,0 bis 70 Gewichtsteile, pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e beträgt.

8. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der keramisierende Füllstoff ein Oxid, vorzugsweise Aluminiumoxid (Al_2O_3), ist.

9. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil an keramisierendem Füllstoff in der Zusammensetzung wenigstens 50 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des/der siliziumorganischen Polymers/e beträgt.

10. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Benetzungsmittel eine Metallseife, vorzugsweise eine Aluminiumseife ist.

11. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen oder mehrere Hilfs- und/oder Zusatzstoffe, insbesondere zusätzliche nichtkeramisierende Füllstoffe und Vernetzungsmittel, umfaßt.

12. Zusammensetzung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der nichtkeramisierende Füllstoff ein Carbonat, insbesondere CaCO_3 und/oder MgCO_3 , ist.

13. Zusammensetzung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Vernetzungsmittel ein organisches Peroxid ist.

14. Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie mineralische Fasern, insbesondere Silikat-, Glas- oder Keramikfasern, umfaßt.

15. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung nach einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man die niedrigschmelzende(n) und wiedererstarrende(n), keramisierende(n) oder kristallisierende(n), mineralische(n) Komponente(n) zusammen mit dem keramisierenden Füllstoff, insbesondere auf einem Walzwerk oder einer Knetmaschine oder durch Extrusion, in die übrigen Bestandteile einarbeitet.

16. Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 14 zur Herstellung von flammwidrigen Isoliermaterialien, insbesondere in Brandsicherheitskabeln vor allem als Trennschichten, Mäntel, gemeinsame Aderumhüllungen oder Zwickel, Isolationen oder Beiläufe, in Verbindungsmuffen oder in Verteilerdosen.

17. Elektrische Ader oder elektrisches Kabel mit Isolations- und/oder Funktionserhalt, welche(s) wenigstens einen Bestandteil auf der Basis einer keramisierbaren Zusammensetzung mit mindestens einer niedrigschmelzenden und wiedererstarrenden, keramisierenden oder kristallisierenden, mineralischen Komponente nach einem der Ansprüche 1 bis 14 enthält.

18. Ader oder Kabel nach Anspruch 17, worin der Bestandteil auf Basis der keramisierbaren Zusammensetzung in Kombination mit einer Komponente aus Silikonkautschuk vorliegt.

19. Ader oder Kabel nach Anspruch 17 oder 18, worin der Bestandteil auf Basis der keramisierbaren Zusammensetzung eine mineralische Faser enthält und als Faserverbundstoff vorliegt.

20. Ader oder Kabel nach einem der Ansprüche 17 bis 19, worin der Bestandteil auf Basis der keramisierbaren Zusammensetzung eine auf den elektrischen Leiter aufgebrachte Trennschicht ist.

21. Ader oder Kabel nach Anspruch 20, worin auf die Trennschicht eine Isolationsschicht aus Silikonkautschuk, anderen halogenfreien Kautschuktypen, Kunststoffen oder Mischungen auf deren Basis aufgebracht ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

FIG. 1




FIG. 2

